

BÖCK Silosysteme GmbH

Silofolie BLUE 9

hellblau/schwarz, Sauerstoff-Barriere,
UV-stabilisiert, 80 µm



**KONTINUIERLICH
GEPRÜFT**

DLG-Prüfbericht 7105



Überblick

Der DLG-Qualitätssiegel-Test ist die umfassende Gebrauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien für landtechnische Produkte. Der DLG-Qualitätssiegel-Test bewertet neutral die wesentlichen Merkmale des Produktes von der Leistungsfähigkeit und Tiergerechtigkeit über die Haltbarkeit bis hin zur Arbeits- und Funktionssicherheit. Diese werden auf Prüfständen sowie unter verschiedenen Einsatzbedingungen genauso geprüft und bewertet wie die Bewährung des Prüfgegenstands bei einer praktischen Erprobung im Einsatzbetrieb. Die genauen Prüfbedingungen und -verfahren, wie auch die Bewertung der Prüfungsergebnisse werden von den jeweiligen unabhängigen Prüfungskommissionen in entsprechenden Prüfraumen festgelegt und laufend auf den anerkannten Stand der Technik sowie den wissenschaftlichen Erkenntnissen und landwirtschaftlichen Erfordernissen angepasst. Die Prüfungen erfolgen nach Verfahren, die eine objektive Beurteilung aufgrund reproduzierbarer Werte gestatten. Die erfolgreiche Prüfung schließt mit der Veröffentlichung eines Prüfberichtes sowie der Vergabe des Prüfzeichens ab.



**KONTINUIERLICH
GEPRÜFT**

DLG-Prüfbericht 7105

Der DLG-Qualitätssiegel-Test umfasste technische Messungen im Labor. Die Prüfgrundlage war der DLG-Prüfraum für regeneratfreie und regenerathaltige Silofolien aus Polyethylen niedriger Dichte (PE-LD) mit und ohne Sperrschichten, Stand November 2016.

Andere Kriterien wurden nicht untersucht.

Beurteilung – kurz gefasst

Die hier geprüfte Silofolie Blue 9, hellblau/schwarz, UV-stabilisiert, 80 µm, wurde im DLG-Qualitätssiegel-Test im Labor auf mechanische, physikalische, chemische und Alterungseigenschaften untersucht.

*Tabelle 1:
Ergebnisse im Überblick*

DLG-QUALITÄTSPROFIL	ANFORDERUNG	Bewertung*
Folienabmessungen	≥ Nennlänge, ≥ 98% Nennbreite	✓
Foliendicke	$0,076 \leq d \leq 0,084$ mm	✓
Materialbeschaffenheit	gleichmäßig eingefärbt, frei von Schlieren und Poren	✓
Reißkraft im Neuzustand	längs, quer, über Falten: ≥ 25 N/cm	✓
Reißdehnung im Neuzustand	längs, quer, über Falten: ≥ 400 %	✓
Reißfestigkeit im Neuzustand	längs, quer, über Falten: ≥ 17 MPa	✓
Durchstoßfestigkeit im Neuzustand	Einhaltung der Herstellerdeklaration	✓
Reißdehnung quer nach Säurelagerung	Minderung: ≤ 15 %	✓
Reißfestigkeit quer nach Säurelagerung	Minderung: < 10 %	✓
Reißdehnung quer nach Alterung (Bewitterung)	> 350 %; Minderung bezogen auf Neuzustand: < 30 %	✓
Maßänderung nach Warmlagerung nach Alterung	längs: ≤ 2 % / quer: < 2 %	✓
Sauerstoffdurchlässigkeit bei 0,2 bar	< 250 cm ³ /(m ² · d)	✓

* Bewertungsbereich: Anforderung erfüllt (✓) / Anforderung nicht erfüllt (✗)

Das Produkt

Anmelder

BÖCK Silosysteme GmbH, Stefan-Flötzl-Straße 24, D-83342 Tacherting

Produkt:

Silofolie BLUE 9, hellblau/schwarz, Sauerstoff-Barriere, UV-stabilisiert, 80 µm

Kontakt:

Telefon +49 (0) 8621 6466-0, Fax +49 (0) 8621 6466-46

info@boeck.de, www.boeck.de

Beschreibung und Technische Daten

Hellblaue/schwarze Sauerstoff-Barriere-Silofolie aus neun Lagen Polyethylen (PE) und Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer (EVOH), UV-stabilisiert, Nenn-dicke 80 µm.

Die Silofolie Blue 9 wird in Meter Bahnen bis zu 4 Metern Breite produziert und mit Hochfrequenz-Schweißtechnik auf die gewünschte Breite konfektio-niert. Die Rollen sind mit einer Schutzhüllenkombi-nation aus Folie mit eingeschweißtem Vlies umhüllt. Dadurch sollen Transportschäden vermieden werden.

Tabelle 1:

Technische Daten (Firmenangaben)

Hauptabmessungen	
Nenn Dicke	80 µm
Länge	35, 50, 150, 200 m
Breite	bis 64 m

Individuelle Breiten und Größen auf Anfrage möglich.

Die Methode

Eignung

Die Eignung der Silofolie wurde anhand der Laborergebnisse beurteilt.

Folienabmessungen

Die Länge und Breite der Silofolie werden mit einem kalibrierten Bandmaß ermittelt.

Foliendicke

Die Foliendicke wird nach DIN 53370:2006-11, Methode P bei +23 °C (bei Regeneratfolie bleiben die Stippen unberücksichtigt), gemessen.

Materialbeschaffenheit

Es wird optisch überprüft, ob die Folie eine gleichmäßig deckende Einfärbung hat und frei von Schlieren und Poren ist.

Festigkeit

Wichtige Kenngrößen für die Festigkeit einer Silofolie sind die Reißkraft (je cm Folienbreite), die Reißfestigkeit (bezogen auf den Querschnitt des Probekörpers) und die Reißdehnung (Dehnung des Probekörpers bis zum Reißen).

Reißkraft, Reißdehnung und Reißfestigkeit werden längs, quer und über Falten nach DIN EN ISO 527-3:2003-07 bei +23 °C; Prüfgeschwindigkeit 500 mm/min; Probekörper Typ 2; Verformungsmessung zwischen Messmarken, im Neuzustand und nach Säurelagerung gemessen.

Säurelagerung: 10 Tage Lagerung in Mischsäure aus 3 % Milch-, 1,5 % Essig-, 0,5 % Buttersäure.

Die Durchstoßfestigkeit der Folie wird in Fläche, Falte und der Schweißnaht in Anlehnung an DIN EN ISO 7765-1:2004-10, Verfahren A durchgeführt. Hierbei werden die vom Hersteller angegebenen Werte überprüft.

Alterungsverhalten/Witterungsbeständigkeit

Die Bewitterung des Materials wird mit Xenon Bogenlampen nach DIN EN ISO 4892-2, Verfahren A, Gleichlauf mit Bewässerung 102/18 bis 2000 MJ/m², Schwarzstandard-Temperatur 60 ±3 °C, relative Luftfeuchte 65 ±3 %, EUV=60 W/m² durchgeführt. Danach wird die Reißdehnung nach DIN EN ISO 527-3:2003-07 in Querrichtung gemessen.

Maßänderung nach Warmlagerung

Die Maßänderung wird nach DIN 53377:2007-10 Maßänderung nach 1/2-stündiger Lagerung in +80 °C Warmluft untersucht.

Gasdurchlässigkeit

Die Gasdurchlässigkeit wird nach DIN 53380-3: 1998-07 mit Sauerstoff bei +23 °C; 0,2 bar, untersucht.

Kontinuierliche Überwachungsprüfung

Die Produktqualität wird nach der Prüfungsordnung jährlich durch eine DLG-Überwachungsprüfung kontrolliert. Darüber hinaus ist der Hersteller zu Maßnahmen der Eigenkontrolle bei der Produktion verpflichtet.

Die Testergebnisse im Detail

Eignung

Die Silofolie Blue 9, hellblau/schwarz, UV-stabilisiert, 80 µm, ist zur Silageabdeckung geeignet.

Folienabmessungen

Die gemessenen Folienabmessungen entsprachen in Folienlänge und Folienbreite der Deklaration.

Foliendicke

Als Mittelwert für die Foliendicke wurde 0,078 mm ermittelt. Der gemessene Kleinstwert betrug 0,074 mm und der gemessene Größtwert betrug 0,082 mm.

Damit wurden die Anforderungen an den Mittelwert für die Foliendicke erfüllt und die zulässigen Abweichungen vom Mittelwert wurden eingehalten.

Materialbeschaffenheit

Die Folie war gleichmäßig deckend eingefärbt, frei von Schlieren und Poren.

Festigkeit

Im Neuzustand

Die Reißkraft betrug längs 38,4 N/cm, quer 36,2 N/cm und über Falten 35,5 N/cm (Mindestwert jeweils 25 N/cm). Unter Berücksichtigung der Foliendicke ergab sich daraus eine Reißfestigkeit längs von 49,9 MPa, quer von 46,7 MPa und über Falten 44,5 MPa (Mindestwert jeweils 17 MPa).

Die Reißdehnung lag längs mit 668 %, quer mit 691 % und über Falten mit 656 % über dem geforderten Mindestwert von 400 %. Die Folie erfüllte somit die Anforderungen.

Nach Säurelagerung

Nach zehntägiger Lagerung in einer Mischsäure (3 % Milch-, 1,5 % Essig- und 0,5 % Buttersäure) betrug die Minderung der Reißfestigkeit quer 4,1 % (zulässig ≤ 10 %); die Minderung der Reißdehnung quer betrug 2,2 % (zulässig ≤ 15 %). Die Säurebeständigkeit war somit gegeben.

Durchstoßfestigkeit

Bei der Überprüfung der Durchstoßfestigkeit in Fläche, Falte und Schweißnaht werden die vom Hersteller angegebenen Werte Fläche ≥ 650 g, Falte ≥ 450 g und Schweißnaht ≥ 650 g erreicht.

Alterungsverhalten/Witterungsbeständigkeit

Nach Simulation einer einjährigen natürlichen Freibewitterung mit 2000 MJ/m², betrug die Reißdehnung quer 686 % (Mindestwert 350 %), d.h. entspricht einer Reißdehnungsminderung von 0,7 % (zulässig 10 %) bezogen auf den Neuzustand. Die Witterungsbeständigkeit war somit gegeben.

Maßänderung nach Warmlagerung

Die Maßänderungen nach Warmlagerung bei 80 °C Warmluft lagen längs mit -0,83 % und quer mit -0,34 % unter dem zulässigen Grenzwert von ≤ 2 %. Die Temperaturbeständigkeit war damit gegeben.

Gasdurchlässigkeit

Die Sauerstoffdurchlässigkeit bei 0,2 bar war bei der Folie mit 2,0 cm³/(m²·d) und bei der Schweißnaht mit 2,1 cm³/(m²·d) geringer als der zulässige Höchstwert von 250 cm³/(m²·d).

Fazit

Die im vorliegenden DLG-Qualitätssiegel Test geprüften Kriterien bewerten auf Basis von Laboruntersuchungen die mechanischen, physikalischen, chemischen und Alterungseigenschaften der Silofolie Blue 9, hellblau/schwarz, UV-stabilisiert, 80 µm.

Die geprüfte Silofolie Blue 9, hellblau/schwarz, UV-stabilisiert, 80 µm, hat die Anforderungen des Prüfrahmens hinsichtlich der untersuchten Kriterien erfüllt.

Weitere Informationen

Prüfungsdurchführung

DLG TestService GmbH, Standort Groß-Umstadt
Die Prüfungen werden im Auftrag des
DLG e.V. durchgeführt.

DLG-Prüfrahmen

DLG-Qualitätssiegel-Test „für regeneratfreie und
regenerathaltige Silofolien aus Polyethylen niederer
Dichte (PE-LD) mit und ohne Sperrschichten“,
Stand November 2016

Fachgebiet

Betriebsmittel

Projektleiter

Dr. Michael Eise

Prüfingenieur(e)

Dr. Harald Reubold *

Spezialuntersuchungen

SKZ-Testing GmbH, Friedrich-Bergius-Ring 22,
97076 Würzburg

Kunststoff-Zentrum in Leipzig gGmbH,
Erich-Zeigner-Allee 44, 04229 Leipzig

DLG-Prüfungskommission

Stefan Wolf, 63110 Rodgau Weiskirchen

Annette Jilg, LAZBW Aulendorf, 88326 Aulendorf

Karsten Bommelmann, AG FUKO, 30916 Isernhagen
Willi Schüler, 64395 Brensbach Wallbach

Dr. Klaus Hünting, VBZL Haus Riswick, 47533 Kleve

Dipl.-Ing. Udo Dengel, SKZ-Testing GmbH,
97076 Würzburg

* Berichterstatter

DLG. Offenes Netzwerk und fachliche Stimme.

Die DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), 1885 von Max Eyth gegründet, ist eine Fachorganisation der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Leitbild ist der Wissens-, Qualitäts- und Technologietransfer zur Förderung des Fortschritts. Dabei fungiert die DLG als offenes Netzwerk und fachliche Stimme in der Agrar- und Ernährungswirtschaft.

Als eine der führenden Organisationen ihrer Branche organisiert die DLG internationale Messen und Veranstaltungen in den Kompetenzfeldern Pflanzenbau, Tierhaltung, Land- und Forsttechnik, Energieversorgung und Lebensmitteltechnologie. Ihre Qualitätsprüfungen für Lebensmittel sowie Landtechnik und Betriebsmittel erfahren weltweit hohe Anerkennung.

Ein weiteres wichtiges Leitmotiv der DLG ist es seit über 130 Jahren den Dialog zwischen Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft über Fach- und Ländergrenzen hinweg zu fördern. Als offene und unabhängige Organisation erarbeitet ihr Expertennetzwerk mit Praktikern, Wissenschaftlern, Beratern, Fachleuten aus Verwaltung und Politik aus aller Welt zukunftsorientierte Lösungen für die Herausforderungen der Agrar- und Ernährungswirtschaft.

Test-Kompetenz in Agrartechnik und Betriebsmitteln

Das DLG-Testzentrum Technik und Betriebsmittel ist mit seinen Methoden, Prüfrahmen und Auszeichnungen führend in der Prüfung und Zertifizierung von Agrartechnik und Betriebsmitteln. Die Methoden und Testprofile sind praxisbezogen, herstellerunabhängig und von neutralen Prüfungskommissionen erarbeitet. Sie beruhen auf modernsten Mess- und Prüfverfahren, auch internationale Standards und Normen werden berücksichtigt.

Interne Prüfnummer DLG: 2002-021

Copyright DLG: © 2021 DLG



DLG TestService GmbH
Standort Groß-Umstadt

Max-Eyth-Weg 1 • 64823 Groß-Umstadt
Telefon: +49 69 24788-600 • Fax: +49 69 24788-690
Tech@DLG.org • www.DLG.org

Download aller
DLG-Prüfberichte kostenlos
unter: www.DLG-Test.de

URKUNDE

Die DLG TestService GmbH
verleiht auf Grundlage des DLG-Prüfrahmens für
regeneratfreie und regenerathaltige Silofolien aus Polyethylen
niederer Dichte (PE-LD) mit und ohne Sperrschichten

(Version vom November 2016)
und der bestandenen Prüfung

der Firma

BÖCK Silosysteme GmbH

in

Tacherting

für

Silofolie BLUE 9

**hellblau/schwarz, Sauerstoff-Barriere,
UV-stabilisiert, 80 µm**

das Prüfzeichen



**KONTINUIERLICH
GEPRÜFT**

DLG-Prüfbericht 7105

Frankfurt am Main, den 25. November 2020

Präsident DLG e.V.



